

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM – 1195/17

Predmet ispitivanja:	Podloga za sintetičke maltere «KOLOR KONTAKT»
Naručilac:	«SILEX» d.o.o, Pančevo
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-12847 od 27.09.2017.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio: Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Beograd, 22.11.2017. godine





Podaci o uzorku:

Proizvođač: «Silex» d.o.o, Pančevo
Vrsta proizvoda: Podloga za sintetičke maltere
Oznaka proizvoda: «KOLOR KONTAKT»
Datum i mesto uzimanja uzorka: 26.09.2017 , Pančevo
Datum prijema uzorka na ispitivanje: 26.09.2017.
Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metode ispitivanja: SRPS EN 1542:2010

Merna i regulaciona oprema:


- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Potresni sto TECHNOTEST, Italija
- Mešalica sa dozatorom TONINDUSTRIE, Nemačka
- Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,
- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija, mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N
- Presa proizvođača TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

REZULTATI ISPITIVANJA

1.	Odnos komponenti A : B : H ₂ O	1 : 1 : 1
2.	Prionljivost za podlogu od:, MPa	
	a) betona	1.90 "A"
	b) opeke	0.46 "B"
	c) gas-betona	2.68 "A"

Rukovodilac ispitivanja



Ljiljana Miličić, dipl.hem.